

Granulats : ASPHAL
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 + A1

Producteur (01/01/2005)

	D			BLAINE	MBF	MVFF	IND ACT	W
	0.063	0.125	2					
Etendue e	10	10						
V.S.S.+U					10.00			
V.S.S.	86.0	100.0	100.0		10.00			
V.S.I.	76.0	90.0	100.0				71.00	
V.S.I.-U								

Partie informative

Résultats de production

du 31/08/09 au 25/01/10

	du 31/08/09 au 25/01/10							
	0.063	0.125	2	BLAINE	MBF	MVFF	IND ACT	W
Maximum	82.3	98.9	100.0	220	3.10			0.0
Xf+1.25xEcart-types	81.4	97.8	100.0	221	2.67			0.0
Moyenne Xf	79.6	95.3	100.0	214	1.85	2.80	72.50	0.0
Xf-1.25xEcart-types	77.7	92.8	100.0	206	1.02			0.0
Minimum	76.5	91.5	100.0	205	0.70			0.0
Ecart-type	1.49	1.99	0.00	5.0	0.660			0.00
Nombre de résultats	19	19	19	5	19	1	1	19

