

CONVERPRO

CONVERTISSEUR DE ROUILLE PROFESSIONNEL

CONVERPRO permet un traitement par réaction chimique préventif et curatif des métaux ferreux rouillés ou exposés aux risques d'oxydations et transforme cette oxydation en une couche noire, protectrice, durable et résistante.

CONVERPRO est applicable sur les supports humides et adhère sur les métaux ferreux oxydés ou non, ainsi que sur les peintures anciennes.

CONVERPRO est recouvrable par tous types de peintures antirouille traditionnelles du bâtiment. Pour les peintures industrielles, toute application doit être validée par des essais spécifiques pour s'assurer de la conformité au cahier des charges.

DOMAINES D'APPLICATION :

- Supports intérieurs et extérieurs
- Protection anticorrosive des ouvrages métalliques du bâtiment.....
- Portails, grilles, mobilier de jardin.....
- Réfrigérateurs, cuisines, mobilier métallique....

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION :	Complexe de résines en émulsion
ASPECT :	Beige clair laiteux à l'état frais. Noir par réaction chimique au séchage.
DENSITE A 20° C :	1.060
TEMPS DE SECHAGE A 20° C :	Hors poussière 30 mn . Sec et dur 24 H.
RECOUVRABLE :	24 H
ADHERANCE :	Bonne adhérence sur le métaux ferreux
TEMPERATURES LIMITES D'APPLICATION :	+5° à + 35°

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL

Brosse, pinceau, éponge, rouleau, pistolet, pulvérisateur ou par trempage.

APPLICATION

1) Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et adhérentes

Acier ou Métal neuf : Dégraissage

Acier ou métal revêtu et rouillé partiellement : Ponçage ou brossage mécaniques des parties rouillées non adhérentes, afin d'enlever toute la partie friable de la rouille.

2) Mise en œuvre

Pour une bonne homogénéité, bien agiter **CONVERPRO** avant l'application

CONVERPRO sera utilisé pur.

Verser la quantité nécessaire dans un récipient non métallique

3) Application

Acier et métal neuf, application d'une couche de **CONVERPRO**

Acier et métal revêtu et rouillé partiellement : Application de 1 à 2 couches de **CONVERPRO**

Une couleur inégale indique qu'une application supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, attendre 1 heure entre chaque application afin **d'obtenir une couche totalement noire.**

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.

CONSOMMATION

3 à 5 m² pour 1 litre

PRECAUTIONS D'USAGE

- Après emploi, ne jamais reverser **CONVERPRO** dans son emballage d'origine afin d'éviter de neutraliser le produit restant, en introduisant des particules de rouille.
- Toujours bien mélanger avant application
- Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, nettoyer simplement avec eau et du savon.
- Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri du gel et à l'écart du rayonnement solaire direct ou de toutes sources de chaleur ou d'ignition.

DOTHY

Impasse de la centaurée - 30000 NIMES
Tél 04 66 02 19 20 – Fax 04 66 02 19 21 - Email : contact@dothy.fr